

REVOQUE PLÁSTICO CON COLOR REVOFLEX

Características principales:

Revoque plástico con color de textura fina, formulado con polímeros elastoméricos que le confieren elasticidad (no cuartea ni fisura), resistencia a los cambios climáticos, a la radiación ultravioleta e impermeabilidad al agua de lluvia. El revoque plástico REVOFLEX reemplaza al fino, enduido, sellador y pintura en una sola operación, logrando un importante ahorro en materiales y mano de obra.

Presentación: 10 colores de stock o cualquier otro tono a pedido.

Rendimiento aprox. 0,8kg. a 1,2kg. por m² con dos manos aplicadas.

Envase: en baldes de 5kg. y 25kg. o en tambores de 250 Kg.

Usos: sobre revoque grueso alisado, bloques de hormigón, madera, fibrocemento, poliestireno, placas de yeso y en paredes a refaccionar.

Forma de aplicación:

Preparación de la superficie:

1) Sobre grueso desprolijo:

Se deberá nivelar la superficie aplicando REVOFLEX en la sig. proporción: Desnivel menor a 3 mm.: 1 de REVOFLEX + 2 de arena fina y seca. Desnivel mayor a 3 mm.: 1 de REVOFLEX + 2 de cemento Pórtland o blanco + 5 de arena fina y seca.

En ambos casos, aplicar con espátula o llana metálica y alisar con un fieltro de espuma húmedo. Dejar secar para continuar con la terminación de la superficie.

2) Sobre paredes a refaccionar:

- 1) Pasar una espátula para levantar las pinturas viejas desprendidas o mal adheridas.
- 2) Si existen fisuras de 1 mm. o mayores rellenar con una mezcla de 1 parte de REVOFLEX con 1 parte de arena fina y seca.
- 3) Sellar la superficie con REVOFLEX diluido al 50% con agua.
- 4) Para nivelar la superficie seguir los pasos indicados para los revoques gruesos desprolijos.

Terminación de la superficie:

REVOFLEX se puede aplicar con llana metálica, rodillo de lana de pelo corto o soplete. En todos los casos colocar una imprimación con REVOFLEX diluido con 50% de agua.

Aplicación con llana metálica: Se coloca en 2 manos separadas entre 2 a 4 horas con el producto tal cuál se encuentra en el envase. Antes que el material seque superficialmente, se puede alisar con un fieltro de espuma o rodillo de lana de pelo corto humedecido.

Aplicación con rodillo de lana de pelo corto: Aplicar el producto previamente diluido con 25% de agua en paños cortos. Dejar secar entre 2 o 4 horas y aplicar 2 manos del producto diluido con 15-20% de agua.

Aplicación con soplete: Aplicar con soplete en una sola mano con el material diluido con 10% o 15% de agua.

ITALFLEX REVESTIMIENTO ACRÍLICO DE TEXTURA MEDIANA Y GRUESA

Características Principales

Revestimiento acrílico de textura mediana y gruesa, flexible, impermeable al agua de lluvia y resistente a los cambios climáticos. Reemplaza al fino y pintura en obra nueva o a refaccionar, alcanzando un importante ahorro de materiales y mano de obra.

Los minerales seleccionados permiten lograr efectos tipo TRAVERTINO o CIRCULAR.

Presentación: Color blanco de stock o cualquier otro color a pedido.

Rendimiento: Aproximadamente 1,6kg. a 2,0kg. por m² según la textura deseada.

Envase: Baldes de 6kg. y 30kg. o tambores de 250kg.

Usos y aplicaciones (exterior e interior)

Usos: sobre gruesos alisados, placas de yeso, hormigón, ladrillos, etc.

Preparación de la superficie:

En todos los casos las superficies a cubrir deben estar firmes, secas y sin aceites o grasas.

Sobre revoques nuevos: dejar curar el mismo entre 25 y 30 días antes de su aplicación.

Forma de aplicación:

Aplicar la 1er mano con rodillo, soplete o llana metálica con el producto diluido con 25% de agua. Dejar orear algunos minutos y planchar la superficie con llana plástica o metálica. Dejar secar entre 3 y 5 horas y aplicar la 2da. mano con llana metálica. Dejar orear 15 minutos según la temperatura ambiente hasta que el material este casi seco al tacto, luego alisar o planchar la superficie con llana de plástico realizando movimientos circulares o verticales si se desea la terminación CIRCULAR o TRAVERTINO.

En el caso de aplicación de texturas gruesas se debe pintar las paredes previamente con recubrimiento base exterior del mismo color que el revestimiento acrílico a colocar.

Recomendaciones

No aplicar ITALFLEX con temperatura inferior a 5°C.

No aplicar ITALFLEX con sol a pleno sobre la superficie.

No aplicar ITALFLEX si existe amenaza de lluvia o humedad ambiente alta

Realizar paños completos para evitar la mayor cantidad de empalmes.

RUSTIFLEX REVESTIMIENTO ACRÍLICO DE TEXTURA FINA

Características principales

Revestimiento acrílico de textura fina, flexible, impermeable al agua de lluvia y resistente a los cambios climáticos. Reemplaza al fino y pintura en obra nueva o a refaccionar, logrando un importante ahorro de materiales y mano de obra.

Presentación: en dos colores de stock: blanco y arena o cualquier otro color ha pedido.

Rendimiento aprox. 1,0kg. a 1,5kg. por metro cuadrado con dos manos aplicadas

Envase: en baldes de 5kg. y 25Kg. o en tambores de 250 Kg.

Usos y aplicaciones (exterior e interior)

Usos: Sobre revoque fino o grueso, ladrillo, hormigón, placas de yeso, fibrocemento, etc.

Preparación de la superficie:

En todos los casos las superficies a cubrir deben estar firmes, secas y sin aceites o grasas.

Sobre revoques nuevos: es conveniente dejar curar entre 25 y 30 días antes de su aplicación, luego realizar una imprimación con RUSTIFLEX diluido con 25% de agua.

Sobre superficies desprolijas: para nivelar la superficie se puede mezclar 1 parte de RUSTIFLEX con 2 partes de arena fina y seca, se aplica con llana o espátula metálica.

Forma de aplicación:

Rustiflex se presenta en textura fina, se puede aplicar con rodillo de lana de pelo corto, soplete o llana metálica. Una vez preparada la superficie con una mano de imprimación se aplica RUSTIFLEX de la sig. manera:

Con rodillo de lana: Diluir el producto con agua hasta lograr la viscosidad de aplicación y aplicar con el rodillo en tramos cortos y cruzados. Dejar secar de 2 a 4 horas para aplicar una 2º mano evitando superponer los empalmes. De la misma manera se aplica una 3er mano.

Con soplete: aplicar con el soplete con diámetro de pico de 1 a 2 mm. de manera que cada paso se encime con el anterior. Si fuera necesario aplicar una 2da mano.

Con llana metálica: aplicar con llana metálica usando el producto sin diluir evitando dejar marcas del espátulado.

Recomendaciones:

No aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5° C.

No aplicar el producto con sol a pleno sobre la superficie.

NEOFLEX REVESTIMIENTO ACRÍLICO SIMIL PIEDRA PARIS

Características Principales:

Revestimiento plástico elaborado con polímeros acrílicos y cargas minerales naturales seleccionadas para lograr un revestimiento simil piedra, flexible, impermeable al agua de lluvia y resistente a los cambios climáticos.

NEOFLEX es indicado para obra nueva o para refaccionar.

Presentación: Cuatro diseños. Saint Germain, Boulevard, Honore y Stone White.

Rendimiento: Aprox. 0,7 a 1,0 Kg. por metro cuadrado por mano aplicada.

Envase: Baldes de 6kg. y 30kg. o en tambores de 250kg.

Usos y aplicaciones (exterior o interior)

Usos: sobre gruesos alisados, placas de yeso, hormigón, ladrillos, etc.

Preparación de la superficie:

En todos los casos las superficies a cubrir deben estar firmes, secas y sin aceites o grasas. En superficies pulverulentas o flojas: aplicar NEOFLEX como imprimación con rodillo o soplete diluido con 25 % de agua.

En superficies imperfectas: para pequeños defectos se aplica NEOFLEX directamente del envase con llana metálica como capa niveladora. Si los defectos de superficie superan 1 mm., se puede corregir mezclando 1 parte de NEOFLEX con 2 partes de arena fina y seca nivelando con llana metálica.

Forma de aplicación: Se aplica en 2 manos, la 1er mano con llana metálica directamente del envase o con soplete con el producto diluido con 10 o 15 % de agua. Dejar secar de 4 a 6 horas según condiciones ambientales.

La 2da. mano puede aplicarse con llana metálica con el producto directamente del envase. Dejar orear 10 a 20 minutos y corregir las imperfecciones con un fieltro de espuma ligeramente húmedo hasta obtener la apariencia final deseada. Dejar secar durante 2 a 4 horas y si se desea realizar un dibujo de bloques, rayar la superficie de NEOFLEX con algún elemento punzante evitando llegar a la pared, de tal manera de no exponer la superficie de base al agua de lluvia. También se puede aplicar la 2da. Mano con soplete previamente diluido el producto con 10-15% de agua y planchar con fieltro de espuma ligeramente húmedo.

Recomendaciones:

No aplicar NEOFLEX con temperaturas inferiores a 5° C.

No aplicar NEOFLEX con sol a pleno sobre la superficie a cubrir.

No aplicar NEOFLEX si hay amenaza de lluvia o humedad ambiente demasiado alta.