ANCLAFLEX
sabemos de construcción

PRADERA RAP 920

MEMBRANA LIQUIDA PARA TECHOS

Producto de gran elasticidad
Alta resistencia a los cambios climáticos y mecánicos
Excelente barrera de protección
Gran Durabilidad

FICHA TECNICA

PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS

Recubrimiento plástico para techos, elaborado con resinas elastoméricas que logran una película elástica impermeable de excelente resistencia a los cambios climáticos, mecánicos y a la radiación UV.
Indicado para techos horizontales, de gran pendiente o abovedados. Es apto también para terrazas de tránsito moderado cuyas superficies de terminación sean de cemento, fibrocemento, baldosas y membranas asfálticas con terminación de poliéster o similares. NO aplicar sobre cerámicas esmaltadas, superficies de baja porosidad o que hayan recibido algún tratamiento con ceras o siliconas.

INSTRUCCIONES DE USO

Tratamiento de las superficies

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad. Si la superficie a pintar corresponde a un alisado de cemento, es conveniente curar el sustrato con una solución al 10% de ácido muriático en agua. De existir formaciones de hongos o algas, lavar con solución de agua lavandina al 10% en agua. Para ambas situaciones se aconseja luego del tratamiento lavar con abundante agua y dejar secar 48 horas.
Sobre juntas tomadas con asfalto, se aconseja aplicar sobre las mismas vendas de poliéster emulsionadas con RAP 920 antes de pintar.

Aplicación

Se puede aplicar a pincel, rodillo u otros medios mecánicos.
Se aconseja dar una primera mano de imprimación con el producto diluido al 25% en agua. Una vez seco aplicar de 3 a 4 manos más de RAP 920 con una mínima dilución. NO aplicar el producto en temperaturas inferiores a los 5 °C.

Tiempo de secado

2 a 3 hs entre manos en condiciones normales de humedad y temperatura. Se aconseja transitar luego de 48 hs.

CARACTERISTICAS GENERALES

Rendimiento Teórico

De 1 a 1,2 kg por m2 en 4 manos, según la absorción y rugosidad de la superficie.

Presentación

Envases de 4 kg y 25 kg.

Terminación

Satinada.

Número de manos

De 3 a 4 según el grado de protección deseada.

Dilución

Primer mano con un 25 % de agua a modo de imprimación y luego de 3 a 4 manos de RAP 920 con una mínima dilución.

Colores

Rojo Teja, Gris, Verde y Blanco.

Precauciones

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Revolver bien antes de usar.
- De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos.
- No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie.
- Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C.
- Utilizar los elementos de protección personal adecuados.
- Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase.
- Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Pradera RAP 920 - *Membrana líquida para TECHOS*

La información que alude a modo de empleo y usos del producto se basa en el "know-how" de Rapsa S.A. y conocimientos de la técnica actual, siempre y cuando se respeten y utilicen los productos conforme a lo aquí expuesto. Por el contrario, el comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía ofrecida se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

Planta Industrial y Administración:
Belisario Roldán 2240 - Alt. Acc. Oeste. Km 38,5 (1744) - La Reja - Moreno, Buenos Aires, Argentina. Tel/Fax: 0237.4664476 / 4665829

www.anclaflex.com.ar
e-mail: info@anclaflex.com.ar