



Premium



REEMPLAZA EL
REVOQUE FINO



RESISTE CAMBIOS
CLIMÁTICOS



LISTO
PARA USAR



USO INTERIOR
/ EXTERIOR



Neoflex Simil Piedra París es un revestimiento acrílico elaborado con polímeros acrílicos y cargas minerales naturales seleccionadas para lograr un revestimiento que al ser aplicado logra la apariencia del clásico revestimiento simil piedra, con las ventajas de la última tecnología en polímeros, ideal para el reciclado de frentes tradicionales. Reemplaza en un solo paso al revoque fino y a la pintura, permitiendo un ahorro significativo en materiales y mano de obra. Al secar forma una película hidrorrepelente que actúa como barrera protectora contra el paso del agua, de excelente flexibilidad, adherencia, resistencia a los rayos UV y agentes climáticos.

USOS

Apto para uso interior y exterior. Por su excelente adherencia admite su aplicación directamente sobre grueso fratazado, revoque fino, placa de roca de yeso, hormigón, madera, bloque de hormigón celular curado (H.C.C.A), Sistema E.I.F.S., bloque de hormigón, chapa metálica tratada previamente con pintura anticorrosiva.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y alcalinidad. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo para evitar que el revestimiento copie imperfecciones del soporte. **De existir formaciones de hongos o algas:** Lavar con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua limpia, enjuagar con abundante agua y dejar secar. **En revoques cementicios nuevos:** dejar transcurrir 30 días en exterior y de 60 a 90 días en interior para asegurar un adecuado fraguado. De ser necesario eliminar la alcalinidad superficial realizar un lavado químico con una parte de ácido muriático diluido en 10 partes de agua limpia, o con una parte y media de ácido acético en 10 partes de agua limpia. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs. **En superficies con algún tratamiento previo:** se aconseja aplicar siempre una mano de **Anclaflex Sellador Fijador**. **Sobre hierro sin protección:** dar una mano previa de antióxido. **En sistemas de construcción tipo EIFS o con bloques de hormigón celular curado (H.C.C.A):** para su mejor rendimiento y facilitar la distribución del producto se aconseja aplicar una mano de **Anclaflex Base Coat** teniendo la precaución de combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros entre placas, encuentro de dos sistemas constructivos diferentes o fisuras pasivas.

FORMA DE APLICACIÓN

Es recomendable realizar paños completos para eliminar empalmes. En paños grandes es ideal recurrir a la ejecución de cortes de buñas sobre el revoque. En fachadas ornamentadas, con buñas, o que presenten dibujo de bloque, se recomienda aplicar con rodillo una mano previa de **Fondoflex, fondo color para revestimientos texturados**, del mismo tono que el revestimiento elegido, para unificar el sustrato, asegurar la barrera impermeable, mejorar la trabajabilidad del producto y la terminación. No se aconseja su aplicación si existe presencia de humedad tanto interior como exterior. En

ese caso debe repararse primero la patología existente. En el caso de revoques con imperfecciones o mal terminados recomendamos nivelar previamente la superficie con **Anclaflex Base Coat Monocomponente**. **Neoflex Honoré - Saint Germain y Boulevard:** Se recomienda aplicar previamente con rodillo una mano de **Anclaflex Sellador Fijador**. Una vez seco, aplicar una primera mano de **Neoflex Simil Piedra París** con llana metálica directamente como se presenta en el envase, extendiéndolo con llana metálica flexible formando entre la llana y la pared un ángulo de 45° presionando de forma tal de procurar que la misma carga mineral que contiene el producto nos dé el espesor conforme, completando paños y extendiendo bien el producto en toda la superficie. De ser necesario retirar con la misma llana el excedente. Para eliminar pequeñas imperfecciones resultantes de la llana y obtener la apariencia final, dejar orear unos minutos y alisar la superficie pasando suavemente con movimientos circulares la llana plástica. Dejar secar y aplicar una segunda mano de producto en iguales condiciones que la primera mano. En superficies pequeñas dejar orear hasta que el producto esté seco al tacto y pasar suavemente un fieltro de espuma ligeramente humedecido. **Neoflex Stone White:** Aplicar con rodillo una primera mano de **Fondoflex, fondo color para revestimientos texturados color Stone White**, dejar secar y aplicar luego una mano de **Neoflex Stone White** cargando el producto con llana metálica directamente como se provee en el envase, dejando un espesor no superior a 1mm; completando paños y teniendo especial atención en los empalmes. Dejar orear unos minutos y planchar la superficie con llana plástica únicamente, realizando movimientos circulares para lograr el rayado característico del producto. **Soplete Tolva:** Aplicar con rodillo una primera mano de **Fondoflex, fondo color para revestimientos texturados**, del mismo tono de **Neoflex Simil Piedra París** elegido como terminación. Luego aplicar una o dos manos más de producto diluido con un 10 a 15% de agua en volumen. Si se desea un acabado liso planchar con llana plástica.

DATOS UTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Utilizar elementos de protección recomendados.



RENDIMIENTO TEÓRICO *

1 KG/M² POR MANO

TIEMPO DE SECADO **

3 A 8 HORAS AL TACTO

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

PRESENTACIONES



6 KILOS



30 KILOS



300 KILOS

4 COLORES DE LÍNEA



HONORÉ



STONE WHITE



SAINTE GERMAIN



BOULEVARD

NEOFLEX COLOR - 18 COLORES INSPIRACIONES / 600 COLORES SIST. TINTOMÉTRICO - BAJO PEDIDO

El color STONE WHITE lleva FONDOFLEX fondo color para revestimientos texturados

neoflex

SÍMIL PIEDRA PARÍS A RODILLO

FORMA DE APLICACIÓN

Neoflex a Rodillo: Aplicar con rodillo una primera mano de *Fondoflex, fondo color para revestimientos texturados*, del mismo tono de **Neoflex a Rodillo** elegido como terminación. Dejar secar. Diluir **Neoflex a Rodillo** con un máximo de 1 1/4 parte de agua limpia hasta obtener la viscosidad de aplicación. Aplicar el producto realizando pasadas cortas y cruzadas en forma vertical y horizontal. Sin cargar el rodillo, volver a repasar en ambos sentidos para unificar la superficie y textura. Dejar secar y aplicar una segunda y tercera mano de producto preferentemente sin diluir, respetando el tiempo de secado entre manos y forma de aplicación especificados. De ser necesario diluir contemplar la dilución máxima especificada para la primera mano. **Soplete Tolva:** Aplicar con rodillo una primera mano de *Fondoflex, fondo color para revestimientos texturados*, del mismo tono de **Neoflex Simil Piedra París** elegido como terminación. Luego aplicar una o dos manos más de producto diluido con un 10 a 15% de agua en volumen. Si se desea un acabado liso planchar con llana plástica.

DATOS UTILES



HONORÉ



STONE WHITE



SAINTE GERMAIN



BOULEVARD

RENDIMIENTO TEÓRICO *

0,45 KG / M² POR MANO

TIEMPO DE SECADO **

3 A 8 HORAS AL TACTO

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato, color y forma de aplicación.

(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles) **CALIDAD ANCLAFLEX //** Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: 0237 4664476/4665829. www.anclaflex.com.ar