



Premium Poliuretánico



ULTRA DURABLE



ULTRA FLEXIBLE



ULTRA RESISTENTE



USO EXTERIOR



Revoflex es un revestimiento texturado POLIURETÁNICO a rodillo con color de terminación fina. Formulado a base de polímeros elastoméricos y poliuretánicos de última tecnología, que combinados le otorgan al Revoflex una excelente resistencia a la intemperie, además de una gran flexibilidad y adherencia, prolongando su vida útil. Al secar forma una película impermeable, que actúa como barrera protectora contra el paso del agua.

USOS

Exterior. Por su excelente adherencia admite su aplicación directamente sobre grueso fratazado, revoque fino, placa de roca de yeso, hormigón, madera, bloques de hormigón celular curado (H.C.C.A), Sistema E.I.F.S., bloques de hormigón y chapa metálica tratada previamente con pintura anticorrosiva.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y alcalinidad. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo para evitar que el revestimiento copie imperfecciones del soporte. **De existir formaciones de hongos o algas:** Lavar con 1 parte de agua lavandina diluida en 10 partes de agua limpia, enjuagar con abundante agua y dejar secar. **En revoques cementicios nuevos:** dejar transcurrir 30 días en exterior y de 60 a 90 días en interior para asegurar un adecuado fraguado. De ser necesario eliminar la alcalinidad superficial realizar un lavado químico con una parte de ácido muriático diluido en 10 partes de agua limpia, o con una parte y media de ácido acético en 10 partes de agua limpia. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs. **En superficies con algún tratamiento previo:** se aconseja aplicar una mano de *Anclaflex Sellador Fijador*. **Sobre hierro sin protección:** dar una mano previa de antióxido. **En sistemas de construcción tipo EIFS o bloques de hormigón celular curado (H.C.C.A):** para su mejor rendimiento y facilitar la distribución del producto se aconseja aplicar una mano previa de *Anclaflex Base Coat* teniendo la precaución de combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros entre placas, encuentro de dos sistemas constructivos diferentes o fisuras pasivas.

FORMA DE APLICACIÓN

Es recomendable realizar paños completos para eliminar empalmes. En paños grandes es ideal recurrir a la ejecución de cortes de buñas sobre el revoque. **Revoflex, Revestimiento Texturado POLIURETÁNICO a rodillo,** puede ser aplicado con rodillo de lana de pelo corto, pincel o pinceleta, o bien con soplete tolva. No se aconseja su aplicación si existe presencia de humedad tanto en interior como en exterior, en ese caso debe repararse primero la patología existente. **Aplicación con rodillo de lana de pelo corto:** Aplicar una primera mano de imprimación diluyendo 1 parte de **Revoflex, Revestimiento Texturado POLIURETÁNICO a rodillo,** con ¼ parte de agua limpia, o bien aplicar una mano previa de *Fondoflex, fondo color para revestimientos texturados,* del mismo tono que el elegido como

terminación. Dejar secar y aplicar dos manos más de **Revoflex, Revestimiento Texturado POLIURETÁNICO a rodillo,** sin diluir, respetando el tiempo de secado entre manos y evitando superponer los empalmes. El producto se presenta listo para usar. Tener en cuenta que **Revoflex, Revestimiento Texturado POLIURETÁNICO a rodillo,** no es una pintura, por este motivo, recomendamos realizar con el rodillo pasadas cortas y cruzadas, procurando una carga uniforme del producto sobre el soporte. Una vez realizado esto, para lograr la textura, pasar el rodillo, sin cargar, con movimientos rectos descendentes.

Aplicación con soplete tolva: Aplicar una primera mano de imprimación diluyendo 1 parte de **Revoflex, Revestimiento Texturado POLIURETÁNICO,** con ¼ parte de agua limpia, o bien aplicar una mano previa de *Fondoflex, fondo color para revestimientos texturados,* del mismo tono que el elegido como terminación. Luego aplicar una o dos manos de **Revoflex, Revestimiento Texturado POLIURETÁNICO,** sin diluir. Se recomienda para su aplicación utilizar un pico de 1 a 2 mm de diámetro.

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



RODILLO



PINCELETA



SOPLATE TOLVA

Utilizar elementos de protección recomendados.



RENDIMIENTO TEÓRICO *

1 - 1,2 KG/M²
IMPRIMACIÓN + 2 MANOS

TIEMPO DE SECADO **

3 A 4 HORAS AL TACTO

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

PRESENTACIONES



5 KILOS





















25 KILOS



250 KILOS


18 COLORES DE LÍNEA - CATÁLOGO ANCLACOLOR INSPIRACIONES

					
530 ai	480 ai	909 ai	917 ai	916 ai	400 ai
					
925 ai	919 ai	893 ai	898 ai	947 ai	962 ai
					
100 ai	970 ai	968 ai	963 ai	388 ai	382 ai


SIST. TINTOMÉTRICO 600 COLORES - BAJO PEDIDO

 Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)

CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: 0237 4664476/4665829. www.anclaflex.com.ar