anclaflex

Rapér COSMOS



REEMPLAZA EL REVOQUE FINO

DISIMULA IMPERFECCIONES

LISTO PARA USAR

USO INTERIOR / EXTERIOR

Raper Cosmos *es un revestimiento decorativo de base acrílica de efecto granito natural, ideal para crear ambientes de estilo moderno, atentos a los mínimos detalles y valorizar las decoraciones de estilo clásico, ofreciendo un resultado estético, elegante y de encanto sofisticado.*

USOS

Apto para uso interior y exterior. Es un producto de alta resistencia a la abrasión, de excelente flexibilidad e hidrorrepelente. Por su textura gruesa es útil para disimular pequeñas imperfecciones sobre la superficie a tratar. ***Raper Cosmos*** es ideal para ser aplicado sobre revoques gruesos fratasados, revoques finos, placas de yeso, hormigón, madera, H.C.C.A (bloques de hormigón celular curado), etc.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y alcalinidad. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo, para evitar que el revestimiento copie imperfecciones del soporte. ***De existir formaciones de hongos o algas:*** Lavar con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua limpia, enjuagar con abundante agua y dejar secar. ***En revoques cementicios nuevos:*** dejar transcurrir 30 días en exterior y de 60 a 90 días en interior para asegurar un adecuado fraguado. De ser necesario eliminar la alcalinidad superficial realizar un lavado químico con una parte de ácido muriático diluido en 10 partes de agua limpia, o con una parte y media de ácido acético en 10 partes de agua limpia. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs. ***En superficies con algún tratamiento previo:*** se aconseja aplicar siempre una mano previa de Anclaflex Sellador Fijador, según forma de aplicación recomendada. ***Sobre hierro sin protección:*** es conveniente dar una mano previa de antióxido. ***En sistemas de construcción tipo EIFS o con bloques de hormigón celular curado (H.C.C.A.):*** para su mejor rendimiento y facilitar la distribución del producto se aconseja aplicar una mano previa de *Anclaflex Base Coat* teniendo la precaución de combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros entre placas, encuentro de dos sistemas constructivos diferentes o fisuras pasivas.

FORMA DE APLICACIÓN

Previo a la aplicación, aplicar una mano *de Fondoflex, fondo color para revestimientos texturados* y dejar secar. ***Con Llana Metálica:*** Aplicar una mano de ***Raper Cosmos*** directamente como se provee en el envase, completando paños, extendiendo bien el producto en toda la superficie y evitando empalmes. Dejar secar. El producto se aplica en una única mano, aconsejamos aplicar una segunda mano solo en caso de apreciarse imperfecciones resultantes de la aplicación de la primera mano. ***Con Soplete Tolva:*** diluir el producto con un 5 a 10 % de agua y utilizar un pico de 3-4 mm de diámetro.

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

LLANA METÁLICA

SOPLETE TOLVA

Utilizar elementos de protección recomendados.

RENDIMIENTO TEÓRICO*

4,5 A 5 KG/M² EN UNA MANO

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

TIEMPO DE SECADO**

4 A 6 HS AL TACTO / 10 - 15 DÍAS SECADO FINAL

(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

PRESENTACIONES

6 KILOS | 30 KILOS | 300 KILOS

ALMACENAMIENTO

24 meses en su envase original y al resguardo de la intemperie o condiciones climáticas extremas.

4 COLORES DE LÍNEA



CLÁSICO | GERMANO | TUDOR | GÓTICO

**Los colores expresados son de referencia, pueden diferir respecto al producto real.*
Recomendamos apreciar el color físico en muestras aplicadas disponibles en puntos de venta.

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)

CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: +54 9 11 5275 8960 . www.anclaflex.com.ar

0225