anclaflex

techos

MEMBRANA ELÁSTICA POLIURETÁNICA



TODO TIPO DE CUBIERTAS | MÁXIMA ADHERENCIA | MAYOR DURABILIDAD | USO EXTERIOR

Anclaflex Techos *es un recubrimiento plástico elaborado con resinas elastoméricas autoreticulables asociadas con resinas de Tecnología POLIURETÁNICA que le confieren mayor resistencia a los cambios climáticos, flexibilidad e impermeabilidad al agua. Su excelente elasticidad le permite acompañar los movimientos estructurales propios de los materiales de la construcción.*

USOS

Apto para ser aplicado sobre todo tipo de cubiertas. Indicado para techos horizontales, de gran pendiente o abovedados, terrazas de tránsito moderado cuyas superficies de terminación sean de cemento, fibrocemento, baldosas y membranas asfálticas con terminación de poliéster o similares.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a tratar debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad, partes flojas o ampolladas de pintura previa. ***De existir formaciones de hongos o algas:*** lavar con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua limpia, enjuagar con abundante agua y dejar secar. ***En soportes cementicios nuevos:*** dejar transcurrir 30 días para asegurar un adecuado fraguado. De ser necesario eliminar la alcalinidad superficial realizar un lavado químico con una parte de ácido muriático diluido en 10 partes de agua o con 1 ½ partes de ácido acético en 10 partes de agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar. ***Sobre juntas tomadas con asfalto, soldados de membranas aluminizadas o cubiertas tratadas con asfalto:*** aplicar geotextil de poliéster, procurando emulsionar bien la tela con ***Anclaflex Techos***, antes de pintar. ***Sobre cerámicas esmaltadas, vitrificadas o superficies de baja absorción:*** generar mordiente por medio mecánico o aplicar una solución de ácido muriático al 10% de concentración a través de un cepillo. Dejar actuar 30 minutos y enjuagar con abundante agua. Dejar secar. ***En superficies que hayan recibido algún tratamiento con ceras o siliconas:*** deben eliminarse los restos que provocan superficies poco adherentes. Para ello se emplea una solución de soda caustica al 5% aplicada con cepillo de paja, pita o plástico. Enjuagar con abundante agua, dejar secar.

FORMA DE APLICACIÓN

Se puede aplicar a pincel o pinceleta, rodillo, soplete o airless. Se aconseja dar una primera mano de imprimación diluyendo 4 partes de ***Anclaflex Techos*** con 1 parte de agua limpia. Una vez seco aplicar de 3 a 4 manos más de ***Anclaflex Techos*** hasta lograr el rendimiento indicado. No aplicar el producto en temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a 40°, o con humedad relativa mayor a 80%.

DATOS ÚTILES

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

RODILLO | PINCELETA | AIRLESS

Utilizar elementos de protección recomendados.

RENDIMIENTO TEÓRICO*

1 - 1,2 KG/M²

ESQUEMA DE APLICACIÓN RECOMENDADO
IMPRIMACIÓN + 3 MANOS DE PRODUCTO

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

TIEMPO DE SECADO**

6 - 12 HORAS ENTRE MANOS

(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

PRESENTACIONES

1,25 KILOS | 5 KILOS | 12 KILOS | 25 KILOS

5 COLORES DE LÍNEA

ROJO TEJA | GRIS | VERDE | BLANCO | NEGRO

ALMACENAMIENTO

24 meses en su envase original y al resguardo de la intemperie o condiciones climáticas extremas.

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)

CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: 0237 4664476/4665829. www.anclaflex.com.ar

www.anclaflex.com.ar / info@anclaflex.com.ar / anclaflex

Fabricación, administración y venta / Belisario Roldán 2227, La Reja, Moreno, Bs. As. / Tel: 0237 – 4664476 / 4665829